

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ



Για αφρώδη μονωτικά σωλήνων



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ακρυλικό, λευκό, ελαστομερές στεγανωτικό, κατάλληλο για την προστασία αφρωδών μονωτικών σωλήνων. Διατηρεί την αρχική ελαστικότητα των μονωτικών σωλήνων όπου εφαρμόζεται και 'εμποδίζει' την ξήρασή τους από τον ήλιο, ο οποίος συντελεί στην καταστροφή τους. Τα ισχυρά UV φίλτρα που περιέχει δεν επιτρέπουν σκασίματα και ξεφλουδίσματα του στεγανωτικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ χρώμα για αφρώδη μονωτικά διασφαλίζει την προστασία κάθε τύπου αφρωδών μονωτικών, μετά την τοποθέτησή τους, για την κάλυψη των εξωτερικών και εσωτερικών σωληνώσεων από χαλκό, σίδηρο, PVC ή πολυπροπυλένιο.

Ιδανικό για την προστασία των αφρωδών μονωτικών σε ηλιακούς θερμοσίφωνες και άλλες υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Είναι απαραίτητο για την κάλυψη των νέων αφρωδών μονωτικών, προκειμένου να αποφευχθεί η αποσάθρωσή τους (σύνηθες φαινόμενο),

αλλά και των παλαιών εγκαταστάσεων που είναι ακόμη σε καλή κατάσταση.

Στεγανοποιεί, τις οπές που δημιουργούνται για κάθε είδους στήριξη, στις ταράτσες ή τους τοίχους.

Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR (συσκευασία σύριγγας 20ml) σε 120 αποχρώσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνες και σαθρά υλικά.

2. Εφαρμογή

Ανακατεύουμε το υλικό πριν από τη χρήση. Εφαρμόζουμε σε μία έως δύο επιστρώσεις, με διαφορά 3ών-4άρων ωρών μεταξύ τους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Προστατεύει τα αφρώδη μονωτικά από τη ζημιά που προκαλείται από τα τσιμπήματα των

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ



Για αφρώδη μονωτικά σωλήνων

πουλιών. Η άριστη πρόσφυση που έχει επάνω στα αφρώδη μονωτικά σωλήνων το καθιστούν ασφαλέστερο 'σύστημα', ακόμη και από τις πιο ενισχυμένες σωλήνες αφρωδών μονωτικών.

- Το προϊόν, μετά το στέγνωμά του, είναι ακίνδυνο για την υγεία.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Να μην εφαρμόζεται εάν υπάρχει πιθανότητα βροχής για τις επόμενες 12 ώρες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,0-1,5kg/m² ανά στρώση

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 1kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα Πυκνόρρευστο υγρό - Λευκό

Ειδικό βάρος 1,50±0,05kg/lit

Ελαστικότητα (κατά ASTM D412) Μετά από ωρίμανση 8 ημερών και σε μεμβράνη πάχους 1mm, η επιμήκυνση κατά τη θραύση βρέθηκε 300%

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +8°C έως +40°C

Θερμοκρασιακή αντοχή Από -20°C έως +80°C

Πλήρης στεγανότητα 7 atm κατά DIN 1048

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ:
210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ
570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367
Email: info@durostick.gr

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ



Για αφρώδη μονωτικά σωλήνων