

# DUROSTICK ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ



Κοκκομετρία 0,01 - 0,5mm



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Χαλαζιακή άμμος, η οποία έχει υποστεί επεξεργασία, καθαρισμό και ξήρανση. Έχει διαβαθμισμένη κοκκομετρία και υψηλή σκληρότητα 6-7 της κλίμακας Mohs. Είναι χημικά αδρανής, με μηδαμινή απορρόφηση νερού, δεν επηρεάζεται από τις χημικές ιδιότητες του συνδετικού υλικού και την ατμοσφαιρική ρύπανση, έχει υψηλή ανοχή στην τριβή, ενώ δεν αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως η μαρμαρόσκονη. Η μορφολογία των κόκκων της την καθιστά κατάλληλη για προσμίξεις με τσιμέντο, ασβέστη, καθώς και εποξειδικές ρητίνες και χρώματα.

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αρκετές είναι οι εφαρμογές της ΧΑΛΑΖΙΑΚΗΣ ΑΜΜΟΥ της DUROSTICK στη βιομηχανία, αλλά και σε πολλές οικοδομικές χρήσεις.

Είναι ιδανική για:

- Βιομηχανικά και εποξειδικά δάπεδα.
- Λεπτές τσιμεντοκονίες.

- Αποστραγγιστικές κατασκευές.
- Φίλτρα πισίνων.
- Εποξειδικές βαφές δαπέδων για δημιουργία αντλιοστασίων επιφανειών είτε ως πρόσθετο στη βαφή είτε με τη μέθοδο της επίπασης .
- Γήπεδα golf, σκάμματα κ.ά.

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας τη συσκευασία.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε στεγασμένους χώρους χαμηλής υγρασίας, για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

# DUROSTICK ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ



Κοκκομετρίας 0,01 - 0,5mm

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτόσακος 25kg σε παλέτα 1.050kg

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Ξηρή κονία σταθερής κοκκομετρικής διαβάθμισης - Μπεζ
Σύσταση	SiO <sub>2</sub>
Σκληρότητα κατά Mohs	6-7
Περιεχόμενη υγρασία	0%
Κοκκομετρία	0,01-0,5mm
Ειδικό βάρος	1,45±0,05kg/lt

## DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ &  
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,  
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350,  
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44,  
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22,  
Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365,  
Φαξ: 2310 797 367  
Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.