

DUROSTICK MINIO ΦΥΣΙΚΟ



Αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα με βάση το παραδοσιακό φυσικό μίνιο, πρόσθετα αντιδιαβρωτικά πιγμέντα και αλκυδικές ρητίνες. Έχει υψηλή καλυπτικότητα, ελαστικότητα, πρόσφυση και ιδιαίτερη αντοχή στην υγρασία. Στεγνώνει γρήγορα και παρέχει πλήρη προστασία στα μέταλλα από την οξείδωση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το ΦΥΣΙΚΟ MINIO της DUROSTICK είναι απαραίτητο για την προστασία σιδηρένιων κατασκευών που είναι εκτεθειμένες σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως εξωτερικά κάγκελα, μεταλλικές πόρτες, κάσες κουφωμάτων και λαμαρίνες πλοίων. Ως υπόστρωμα, προστατεύει αποτελεσματικά από τη σήψη τόσο το σκελετό, όσο και τα βρεχόμενα ξύλινα μέρη των σκαφών, καθώς και τις ξύλινες βάρκες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρίζουμε σκουριές(*), λάδια, σκόνες, σαθρές βαφές με σμυριδόχαρτο, σβουράκι ή χονδρό ατσαλόμαλλο και στη συνέχεια αφαιρούμε τα υπολείμματα με THINNER 101 της DUROSTICK ή με white spirit.

(*) Η σκουριά μπορεί να αφαιρεθεί και με RUST REMOVER της DUROSTICK, πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

Εφαρμογή

Αναδεύουμε καλά πριν από τη χρήση. Το ΦΥΣΙΚΟ MINIO της DUROSTICK εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε μία ή δύο επιστρώσεις για σωστή αντισκωριακή προστασία. Αραιώνεται κατά 10-15% με white spirit ή THINNER 101 της DUROSTICK. Αφού το προϊόν στεγνώσει, ακολουθεί μία στρώση ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ και μία έως δύο επιστρώσεις DUROLUX ριπολίνη της DUROSTICK.

DUROSTICK ΜΙΝΙΟ ΦΥΣΙΚΟ



Αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται με το υλικό αραίωσης και στη συνέχεια με απορρυπαντικό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Περίπου 5-8m²/kg ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε κλειστά δοχεία, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, έως 14 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως τοξικό και εύφλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 16 τεμ. 1kg

Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 5kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Θιξοτροπικό υγρό - Πορτοκαλί
Ειδικό βάρος	1,76±0,08kg/lit
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
Αραίωση	Έως 10-15% με THINNER 101 ή με white spirit
Χρόνος στεγνώματος	Μία ώρα (στην αφή, σε σχετική υγρασία έως 80%)
Επαναβαφή	Μετά από 6-8 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία)

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (Κατηγορία Α/Θ: «Ειδικά επιχρώματα ενός συστατικού», Τύπος Δ): 500gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 397gr/lit Π.Ο.Ε.

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350,

Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44,

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22,

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365,

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.