

# ISOMAT AK-T55 LIGHT

## Ελαφριά, ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών

### Ιδιότητες

Η ISOMAT AK-T55 LIGHT είναι μια ελαφριά, ινοπλισμένη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα, ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Χάρη στο χαμηλό ειδικό της βάρος, διευκολύνονται οι εργασίες επικόλλησης και επιπλέον μειώνεται η κατανάλωση. Παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης, ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS IV, W2 κατά EN 998-1.

### Πεδία εφαρμογής

Η ISOMAT AK-T55 LIGHT χρησιμοποιείται, σε συνδυασμό με τους σοβάδες MARMOCRET PLUS και MARMOCRYL, ως σύστημα για την εξωτερική θερμομόνωση κατασκευών.

Είναι κατάλληλη για την επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών από εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακα, πολυουρεθάνη, φελλό κλπ. στις εξωτερικές όψεις των κτιρίων, πάνω σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά ή σε τοιχοποιία με πλίνθους.

Επιπλέον, οπλισμένη με υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών και αποτελεί έτσι το ιδανικό υπόστρωμα για τον σοβά που θα ακολουθήσει.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή:	τσιμεντοειδής κονία
Απόχρωση:	λευκή
Απαίτηση σε νερό:	7,0 l/σακί 20 kg
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος:	1,2 ± 0,10 kg/l
Φαινόμενο βάρος υγρού κονιάματος:	1,25 ± 0,10 kg/l
Θερμοκρασία εφαρμογής:	από +5°C έως +35°C
Χρόνος ζωής στο δοχείο:	τουλάχιστον 4 h
Αντοχή σε θλίψη:	≥ 6,00 N/mm²
Αντοχή σε κάμψη:	≥ 2,50 N/mm²
Πρόσφυση 28 ημερών σε σκυρόδεμα:	≥ 1,00 N/mm²

Πρόσφυση 28 ημερών σε XPS:

> 0,12 N/mm²

Πρόσφυση 28 ημερών σε EPS:

> 0,10 N/mm²  
(θραύση EPS)

Τριχοειδής απορρόφηση νερού: ≤ 0,2 kg/m² min<sup>0,5</sup>  
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας ( $\lambda_{10,dry}$ ): 0,31 W/(m·K)  
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών (μ): 12

### Τρόπος χρήσης

#### 1. Προετοιμασία υποστρώματος

Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, μπογιές, σαθρά υλικά κλπ. Συνιστάται να διαβρέχεται πριν από τη χρήση.

#### 2. Εφαρμογή

##### Ως κόλλα:

Προσθέτουμε την ISOMAT AK-T55 LIGHT στο νερό υπό ανάδευση, μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές, παστώδες μίγμα. Συνιστάται η ανάμιξη να γίνεται με αναμικτήρα (δράπανο) χαμηλών στροφών. Αφήνουμε το μίγμα για περίπου 5 λεπτά να αριμάσει και το αναδεύουμε λίγο ξανά.

Σε λεία υποστρώματα απλώνουμε την κόλλα πάνω στη θερμομονωτική πλάκα και τη «χτενίζουμε» με οδοντωτή σπάτουλα, ώστε να κατανεμηθεί ομοιόμορφα επάνω σε όλη την επιφάνεια.

Σε ανώμαλα υποστρώματα η κόλλα εφαρμόζεται με μυστρί στην περίμετρο της θερμομονωτικής πλάκας και σε επιλεγμένα σημεία στο κέντρο της. Κατόπιν, τοποθετούμε τις θερμομονωτικές πλάκες πιέζοντάς τες στο σημείο της επιθυμητής θέσης.

##### Ως οπλισμένο κονίαμα:

Αρχικά εφαρμόζεται το προϊόν με οδοντωτή σπάτουλα σε μέγιστο πάχος 3 mm. Στη νωπή ακόμη στρώση τοποθετείται το υαλόπλεγμα και πιέζεται με λεία σπάτουλα, ώστε να εγκιβωτιστεί πλήρως μέσα στην κόλλα. Στο τέλος λειαίνεται η επιφάνεια και απομακρύνεται ταυτόχρονα το πλεόνασμα της κόλλας.



# ISOMAT AK-T55 LIGHT

## Κατανάλωση

Ως κόλλα: 2,5-3,0 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με το μέγεθος των δοντιών της σπάτουλας και το είδος του υποστρώματος.

Ως οπλισμένο κονίαμα: περίπου 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm.

## Συσκευασία

Σάκοι 20 kg.

## Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία και τον παγετό.

## Παρατηρήσεις

- Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.
- Πολύ πορώδεις επιφάνειες, όπως πορομπετόν, γυψοσανίδες, μοριοσανίδες κλπ., συνιστάται να ασταρώνονται αρχικά με το ακρυλικό αστάρι UNI-PRIMER.
- Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.



**ISOMAT S.A.**

17<sup>th</sup> km Thessaloniki – Ag. Athanasios  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

18

**EN 998-1**

General purpose rendering mortar (GP)  
for external use

DoP. No.: ISOMAT AK-T55 LIGHT/1284-01

**Reaction to fire:** Class A1

**Adhesion:** 1.0 N/mm<sup>2</sup> – **FP:** A

**Water absorption:** W2

**Water vapor diffusion coeff.:** μ 12

**Thermal conductivity:** ( $\lambda_{10,dry}$ ) 0.31 W/mK

**Durability** (against freeze/thaw): evaluation  
based on provisions valid in the intended place of  
use of the mortar

## ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ  
**Θεσσαλονίκη:** 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανασίος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

**Αθήνα:** 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

[www.isomat.gr](http://www.isomat.gr) e-mail: [info@isomat.gr](mailto:info@isomat.gr)