

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

## Neodur<sup>®</sup> Stone Varnish

### Διαφανές ακρυλικό βερνίκι, κατάλληλο για πέτρες και σταμπωτά δάπεδα

#### Εφαρμογές

Το **Neodur<sup>®</sup> Stone Varnish** εμποτίζεται στην επιφάνεια και σφραγίζει τους πόρους σε πέτρες και σταμπωτά δάπεδα. Επίσης είναι ιδανικό για τη σφράγιση σε πορώδεις επιφάνειες και δάπεδα από μπετό, για την αποτροπή δημιουργίας σκόνης.

#### Ιδιότητες/Πλεονεκτήματα

- Εξαιρετικός εμποτισμός στην επιφάνεια
- Μακροχρόνια αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, δεν κιτρινίζει (περιέχει φίλτρα UV)
- Αναδεικνύει τη φυσική όψη των επιφανειών
- Γρήγορο στέγνωμα
- Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες προσφέροντας προστασία από την ανάπτυξη μούχλας και την ατμοσφαιρική ρύπανση

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

##### Εμφάνιση/Χρώμα

Διάφανο, σατινέ όψη όταν στεγνώσει

##### Πυκνότητα

0,90 kg/l

##### Κατανάλωση

120-140gr/m<sup>2</sup> για μία στρώση (ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος)

##### Στέγνωμα στην αφή

1 ώρες στους +25°C, ανάλογα με την ατμοσφαιρική υγρασία

##### Χρόνος επαναβαφής

3 ώρες στους +25°C, ανάλογα με την ατμοσφαιρική υγρασία

##### Θερμοκρασία εφαρμογής

&gt;+10°C

##### Αντοχή σε πρόσφυση

≥ 2 N/mm<sup>2</sup>

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

## Neodur® Stone Varnish

### Οδηγίες Εφαρμογής

#### Προετοιμασίας επιφάνειας:

Πέτρες / Υπάρχοντα δάπεδο από μπετό: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σαθρά υλικά και παλιές επικαλύψεις (πρέπει να απομακρύνονται με βούρτσισμα ή τρίψιμο με τριβείο και με ηλεκτρική σκούπα μεγάλης απορροφητικότητας).

Σταμπωτά δάπεδα: Η υγρασία του δαπέδου θα πρέπει να είναι <4%.

#### Εφαρμογή:

Το **Neodur® Stone Varnish** εφαρμόζεται σε μία στρώση, χωρίς αραίωση, με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless. Δεύτερη στρώση εφαρμόζεται όπου χρειάζεται, δηλαδή σε επιφάνειες με μεγάλο πορώδες και αυξημένη απορροφητικότητα.

#### Συντήρηση:

Η επιφάνεια του υλικού συνιστάται να καθαρίζεται/σφουγγαρίζεται με ήπιο σαπούνι και νερό ή ήπια καθαριστικά. Μερικά ισχυρά καθαριστικά μπορεί να αλλοιώσουν την όψη της επιφάνειας. Συνιστάται να δοκιμάζετε τα καθαριστικά σε μία μικρή περιοχή πριν καθαρίσετε όλη την επιφάνεια.

### Ιδιαίτερες Συστάσεις

- Οι χρόνοι (στεγνώματος, επαναβαφής, κτλ.) επιμηκύνονται από την αυξημένη υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες.
- Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε επιφάνειες, που έχουν περαστεί προηγουμένως, υλικά με βάση την σιλικόνη ή κερί.
- Το **Neodur® Stone Varnish** είναι υλικό εμποτισμού. Συνήθως μία στρώση είναι επαρκής για την προστασία των επιφανειών.

### Συσκευασία

Μεταλλικά δοχεία των 4L, 1L.

### Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό **Neotex® 1021**

### Αφαίρεση κηλίδων

Όσο οι λεκέδες είναι φρέσκοι και υγροί, καθαρίστε με διαλυτικό **Neotex® 1021**. Σε αντίθετη περίπτωση, αφήστε τους λεκέδες να στεγνώσουν και αφαιρέστε τους με μηχανικά μέσα.

### Χρόνος αποθήκευσης

Τουλάχιστον 2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από παγετό, υγρασία και την έκθεσή του στην ηλιακή ακτινοβολία.