



SMALTOXYL YACHT VARNISH

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΘΑΛΑΣΣΗΣ



Στέγνωμα: 3-4 ώρες



Αραίωση: Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό 5-10% σε όγκο με διαλυτικό SMALTOLUX WHITE SPIRIT. Για εφαρμογή με πιστόλι έως 10% σε όγκο με Διαλυτικό No1 της VECHRO.



Επαναβαφή: 18-24 ώρες



Συσκευασία: 750ml & 2.5lt

Εφαρμογή: Πινέλο, ρολό, πιστόλι

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προστατευτικό και διακοσμητικό βερνίκι ξύλου θαλάσσης υψηλών αντοχών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, βασισμένο σε ειδικά τροποποιημένες αλκυδικές και πολυουρεθανικές ρητίνες. Λόγω της σύνθεσής του προστατεύει τον υμένα του χρώματος από την υγρασία, τη σήψη και την ανάπτυξη μυκήτων. Τα κατάλληλα επιλεγμένα φίλτρα UV παρέχουν αποτελεσματική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Διατηρεί την ελαστικότητά του με αποτέλεσμα να μπορεί να ακολουθεί τις φυσικές κινήσεις του ξύλου. Έχει μεγάλη απόδοση, δουλεύεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια. Προσφέρει σκληρό και ελαστικό φιλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στιλπνότητα	Στιλπνό και σατινέ
Ειδικό βάρος	0,96-1,00 kg/lt.
Αραίωση	Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό 5-10% σε όγκο με διαλυτικό SMALTOLUX WHITE SPIRIT. Για εφαρμογή με πιστόλι έως 10% σε όγκο με Διαλυτικό No1 της VECHRO.
Στέγνωμα	Στεγνό στην αφή 3 - 4 ώρες .
Κατηγορία VOC	Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC =400 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου προς χρήση=395gr/lt. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250° C
Απόδοση	12-18 m ² /lt ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια..
Επαναβαφή	18-24 ώρες από την εφαρμογή. Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες
Αποχρώσεις	Στιλπνό & Σατινέ: Άχρωμο



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί από λίπη, λάδια, σαθρά παλαιά χρώματα, υγρασία, να γυαλοχαρταριστεί και να καθαριστεί καλά από τις σκόρες. Σε καινούρια ξύλα για αποτελεσματική προστασία από τα έντομα (σαράκι) και τους μύκητες εφαρμόστε πρώτα 1 στρώση συντηρητικό ξύλου SMALTOXYL BASE

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύουμε καλά πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της βαφής. Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις SMALTOXYL YACHT VARNISH σε στεγνές και απολύτως καθαρές επιφάνειες. Γυαλοχαρτάρουμε μεταξύ δύο στρώσεων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8-30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Η μέγιστη περιεκτικότητα υγρασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 18% για μαλακά και πορώδη ξύλα και το 15% για σκληρά. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για αναλυτικές οδηγίες ασφαλείας προμηθευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μακριά από παιδιά



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, 14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.